



## Greenseal

Sauerstoffundurchlässige Unterziehfolie

# GREENSEAL

produced by



Vertrieb in Deutschland durch



### Eigenschaften

	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>Methode</u>
<b>Reißkraft</b>			
Längs.	28	MPa	EN ISO 527
Quer	25	MPa	EN ISO 527
<b>Reißdehnung</b>			
Längs	450	%	EN ISO 527
Quer	650	%	EN ISO 527
<b>Dart Test F50</b>			
Fläche	200	g	ISO 7765
<b>Sauerstoffdurchlässigkeit (OTR)</b>			
	<2	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /day/0,2bar	DIN 53380
<b>UV Beständigkeit 100 kIY</b>			
	15	Monate	

All the data contained in this Specification Sheet has been obtained through our own experience and is offered at an informative level. They are obtained under optimal process conditions and therefore may vary depending on product dimensions, extruding equipment, etc. SOLPLAST S.A. reserves the right to change these data at any time without notice. These data are given with all the goodwill but as the circumstances and conditions upon which this information could be used are beyond our control, we cannot accept any responsibility for any lost or damage caused by its use.