



Silofolie

Schwarz - Weiss 125

SILOMAX

produced by



Vertrieb in Deutschland durch



Eigenschaften

	<u>garantierte Werte</u>	<u>Einheit</u>	<u>Methode</u>
Reißkraft			
Längs.	≥ 17	MPa	EN ISO 527
Quer	≥ 17	MPa	EN ISO 527
Reißdehnung			
Längs	≥ 400	%	EN ISO 527
Quer	≥ 400	%	EN ISO 527
Dart Test F50			
Fläche	≥ 350	g	ISO 7765
Sauerstoffdurchlässigkeit (OTR)	≤ 250	cm ³ /m ² /Tag/0,2bar	DIN 53380
UV Beständigkeit 100 kIY	15	Monate	

All the data contained in this Specification Sheet has been obtained through our own experience and is offered at an informative level. They are obtained under optimal process conditions and therefore may vary depending on product dimensions, extruding equipment, etc. SOLPLAST S.A. reserves the right to change these data at any time without notice. These data are given with all the goodwill but as the circumstances and conditions upon which this information could be used are beyond our control, we cannot accept any responsibility for any lost or damage caused by its use.